

PRIMER 920-29

DESCRIPTION

Le Primaire 920-29 est une émulsion bitumineuse à utiliser impérativement sur enrobés oxydés ou anciens, tout en notant l'avantage d'un renforcement de la surface d'un enrobé neuf.

USAGE

Le Primaire 920-29 est recommandé comme couche d'adhérence des surfaces bitumineuses.

PRÉPARATION DU SUPPORT

La surface à traiter doit être sèche, propre. Balayer ou souffler.
La surface sera ensuite nettoyée avec un jet haute pression.

APPLICATION

Mélanger soigneusement le produit en kit prêt à l'emploi.
Appliquer uniformément à la raclette lame souple en évitant les surcharges localisées.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Ne pas exposer le produit au gel, limiter son exposition au soleil.
Tenir les fûts hermétiquement fermés après l'emploi.

Ne pas appliquer par:

- Température inférieure à 10°C
- Température supérieure à 55°C
- Pluie imminente ou risque de pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : Noir - Neutre
Extrait sec : 50%
Solvant : eau
Densité : 1
Temps de séchage (HR 50%)
-au toucher : 30 minutes
-ferme : 1 heures

CONSOMMATION

La consommation moyenne d'une couche pour 1 court de 648 m² est de 0,50 Kg/m².
Le pouvoir couvrant varie selon la texture et la porosité du support en enrobés.

NETTOYAGE

Rincer à l'eau propre, les outils et le matériel immédiatement après l'emploi.
La matière séchée sera enlevée au xylène ou toluène.

ENTREPOSAGE : 12 mois produits mélangés.

NOCIF NE PAS AVALER